a
f

,

TlMBEPLY s.r.o.

Technický !ist EIIiotis pine

1. Všeobecné informace

Brazilská překližka Elliottis Pine má průběžnou konstrukci z borovicových dýh je na jedné straně uzavřena a lehce přebroušena.
Překližka Elliottis Pine s lepením WBP je jednoduchá dovážená překližka aje všeobecně používána v mnoha oblastech, například v obalovém průmyslu nebo jako podkladové betonářské desky.

Formát, délka x šířka, mm

Tloušt'ka, mm

Typ povrchu

Kvalita

Ěmisni třída formaldehydu

voděodolnost

Pevnost, kg/m3

Vlhkost, %

Vyrobeno v souladu s

:

TlMBEPLY, s,r.o.

2500x1 250
2440x1220

9-30

Broušená

C/+C

E1

Voděodolná, AW 100

477 -614

6-12

EN 13986

t. máje 464
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

lČo: zsz+gso1 DlČ: cz25749561

l)
D

TlMBEPLY s.ř.o.

2. Fyzikální a mechanické vlastnosti

Ukazatel

Pevnost při statickém ohybu, ne
méně než MPa

Podél vláken vnější vrstvy

Napříč vláken vnější vrstvy

Elastický modul v statickém ohybu, Podél vláken ne méně než Mpa

Tloušt'ka, mm

9-20

9-20

9_20

Hodnota

42

3500

15

Balení - dle požadavku zákazníka

Skladování - překližka by měla být skladována v horizontální poloze

V Rožmitále pod Třemšínem , 1,2,2021

1. Máje 464, 262 44H
lČ: 257 49 561 Dl

TlMBEPLY, s.r.o,

3.

4.

1. máje 464
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

tčo: zsz+gso1 DlC cz25749561

()c,ír1